


アセテート粘着テープ

No.153

1. 特徴

No. 153はアセテートクロスに強粘着のアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。自背面粘着力に優れています。

2. 構成



3. 用途

- ・ワイヤーハーネスの結束、エアバッグの結束

4. 特性

項目	単位	測定値
厚さ（基材）	mm	0.21(0.18)
色	-	白、黒
粘着力	N/15mm	9.5
自背面粘着力	N/15mm	9.8
引張強度	N/15mm	100.4
伸び	%	24.4

※ 試験方法

- ・総厚：1/1000ダイヤルゲージで測定する。
- ・粘着力：SUS304に2kgローラーで速度5mm/secで1往復して圧着する。速度300mm/minで180°ピールする。
- ・自背面粘着力：自背面に2kgローラーで速度5mm/secで1往復して圧着する。速度300mm/minで180°ピールする。
- ・引張強度、伸び：チャック間100mm、引張速度300mm/minで測定する。

お問合せ先 日東シンコー（株）カスタマーサポートセンター E-Mail tsc-nsk@nitto.co.jp

NO.153 1/1

5001-61254-131101_J

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、本製品との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。