

表面保護材


SPV-224R

概 要

SPV-224R は、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとし、RoHS2 規制に適合した金属板用の表面保護材です。

特殊粘着剤を使用しているため、屋外での使用が可能です。

構 造



特 長

- 特殊なアクリル系粘着剤を使用しており、屋外での使用が可能です。
- ステンレス板・アルミ板・銘板などの板金加工用に適しています。

用 途

- ステンレス板、アルミ板、銘板などの加工時の保護
- ガラス、アルミサッシなどの養生用

SPV-224R_J

1/3

2025. 03. 26

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。

標準サイズ・色

品 名	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色
SPV-224R	0.080	1250	100	透明/ライトブルー

*その他サイズ・色は、担当者にご相談ください。

一般特性

項 目	単 位	SPV-224R
厚 さ *1	mm	0.080
粘 着 力 *2	N/20mm	1.00
巻 戻 し 力 *3	N/20mm	0.20
引 張 強 さ *4	N/20mm	50
伸 び *4	%	200

試験方法

*1:公称厚さ

*2:被着体_SUS430BA、引張速度 300mm/min、剥離角度 180°、エージング 20~40 分

*3:引張速度_300mm/min

*4:引張速度_300mm/min、破断するときの強度と伸び

SPV-224R_J

2/3

2025.03.26

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。

注意事項

- 本製品のご使用に先立ち、貴社の用途での適合性について十分な検証をお願いします。
また、製品の適合性評価に関して、弊社において代用試験の協力をさせていただく場合がありますが、その試験内容、結果については、貴社の用途を保証するものではありません。最終的には貴社にて、適合可否の判断をお願いします。
- 本製品の特性・機能は、被着体の種類、使用環境、貼り合わせ後の保存環境・保存期間等により異なります。被着体変更（組成、表面粗さ）、使用方法変更および用途変更などされる場合においても、必ず使用条件に即した事前検証（外観含む）をお願いします。
- 各種被着体のうちで、特に可塑剤を含む PVC 系被着体や、電解・化学処理・研磨処理などの表面活性な被着体などは、本製品を貼り合わせる場合、経日で剥離が重くなったり、被着体に糊残りを生じるなどの問題が起こりうる場合があります。
- 本製品をディスプレイ部材に対して貼り合わせる場合、外観上の不具合が発生しないか一層の注意をいただき、事前検証願います。
ディスプレイ部材の種類によっては、その表面にシミ、クモリ、ムラ等の外観上の不具合が発生する恐れがあります。また、気泡を抱き込んで貼り合わせをいたしますと、気泡跡が残る恐れがありますので、ご注意願います。
- 貼り合わせ状態で長期保管されますと、前述と同様の問題が発生する恐れがありますので、ご注意下さい。
- 屋外で長期使用される場合などについても、前述と同様の問題が発生する恐れがありますので、十分に確認してください。
- 貼り付けられる被着体表面の油分、水分、ゴミなどを拭き取ってから使用してください。
- 表面保護材剥離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分ご検討いただき、塗装の密着性を確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。
- ポリ塩化ビニル系表面保護材の場合、被着体表面塗料により、艶ムラの発生する場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。

SPV-224R_J

3/3

2025.03.26

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。